

Leichtplatte mit recycelten PET-Schaum

Diese leichte und doch stabile Platte erlaubt eine leichte und direkte Fixierung für hohe Belastungen.



PERLIT



**Recycelter* PET-Schaum
(Polyethylenterephthalat)
mit beidseitiger GFK-Beschichtung**

Type, Stärken und Gewichte

STÄRKE mm	14	17	20	25	30	34
Gewicht kg/m ² PER	5,2	5,4	5,6	6,0	6,4	6,8
Gewicht kg/m ² PERS	5,8	6,0	6,2	6,6	7,0	7,4
Gewicht kg/m ² PERSR	7,2	7,4	7,6	8,0	8,4	8,7
Thermische Leitfähigkeit W/m ² .°K (PER)	2,3	1,9	1,5	1,2	1,0	0,9

***Wir weisen Sie darauf hin, dass aufgrund der Beschaffenheit recycelter Materialien die Farbe des Schaumstoffs variieren kann.**

Vorteile :

Gute Druckfestigkeit.

Glasfaserverstärkungen :

PER : 830 g/m²

PERS : 1230 g/m²

PERSR : 1810 g/m²

Raumgewicht des PET-Schaumes :

Standard : 75 kgs/m³

Weitere Ausführungen : auf Anfrage

Abmessungen :

Standardhöhe : 2440 mm

Standardlänge : bis 13550 mm.

Weitere Ausführungen : auf Anfrage.

Auf Anfrage :

Eingefärbte Platten (auf der Außenseite).

Besondere Schnitte nach Zeichnungen.

Schutzfolie.

Anwendungen : Leichtaufbauten, Werbungsplatten.



Unsere Platten entsprechen den Vorschriften der Norm NFT 57-950-1 – Sehen Sie auch unserer Einsatzvorschriften.

Toleranzen : Länge : +/-3 mm wenn L < 3 m, +/-5 mm wenn L > 3m//Breite: +/- 3 mm/Stärke. : +/-1 mm/ Diagonaldifferenz : 6 mm. Gewicht : +/-10%.

Die hier angegebenen Werte sind nur Richtwerte, die denn Schwankungen und Toleranzen der Werkstoffvariationen und den Spezifikationen unserer Lieferanten unterliegen.